

Fiche technique CuAl10Ni5Fe4 Désignation

ONOTHE AFNOR: CuAl10Ni5Fe4

Norme EN : CW307G

l Norme DIN : 2.0966

Description

Le CuAl10Ni5Fe4 est un alliage de cuivre-aluminium renforcé par du nickel et du fer. Il appartient à la famille des cupro-aluminiums, reconnus pour leur excellente résistance à l'usure, à la corrosion (notamment en milieu marin) et leurs bonnes propriétés mécaniques. Il est utilisé dans les environnements sévères, notamment en marine, industrie lourde et aéronautique.

Composition chimique

| Propriété | Valeur |
|---------------------------|---------------|
| Cuivre (Cu) | 76,0 - 83,0 % |
| Aluminium (Al) | 8,5 - 11,0 % |
| Nickel + Cobalt (Ni + Co) | 4,0 - 6,0 % |
| Fer (Fe) | 3,0 - 5,0 % |
| Manganèse (Mn) | ≤ 1,5 % |
| Silicium (Si) | ≤ 0,10 % |
| Plomb (Pb) | ≤ 0,02 % |
| Impuretés totales | ≤ 0,20 % |



Propriétés mécaniques

| Propriété | Valeur |
|-------------------------------|---------------|
| Dureté (HB) | 150 - 250 |
| Résistance à la traction (Rm) | 600 - 850 MPa |
| Limite d'élasticité (Re) | 300 - 450 MPa |
| Allongement (A%) | 5 - 15 % |
| Résilience (KCV) | bonne |

Propriétés physiques

| Propriété | Valeur |
|------------------------|---------------------|
| Densité | 7 600 - 7 800 kg/m³ |
| Module d'élasticité | ~120 000 MPa |
| Conductivité thermique | ~40 W/(m·K) |
| Température de fusion | ~1 030 - 1 080 °C |

Traitements thermiques

Trempe : possible à l'air ou à l'eau selon application

Revenu : utilisé pour stabilisation après trempe

Traitements de surface

Polissage : fréquent pour résistance à la corrosion

Revêtements : possibles selon milieu d'utilisation

Soudabilité



Moyenne, soudobrasage ou techniques spécifiques à privilégier, avec préchauffage

Applications courantes

- Marine : hélices, accouplements, turbines
- lndustrie : paliers, pièces d'usure
- Aéronautique : composants soumis à frottement
- Défense : pièces en mouvement, systèmes navals

Propriétés et avantages

- Très bonne résistance à l'usure
- **②** Excellente tenue en milieu salin
- Bonnes propriétés mécaniques
- Stabilité dimensionnelle
- Bonne tenue à la cavitation